

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-011997

(43)Date of publication of application : 14.01.2000

---

(51)Int.Cl.

H01M 4/02  
H01M 4/04  
H01M 4/58  
H01M 4/62  
H01M 10/40

---

(21)Application number : 10-173378

(71)Applicant : FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing : 19.06.1998

(72)Inventor : SUZUKI RYUTA

---

(54) NONAQUEOUS SECONDARY BATTERY AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance the energy amount of a lithium secondary battery and enhance its cycle life.

SOLUTION: In a nonaqueous secondary battery comprising a positive electrode active material, a negative electrode material, and a nonaqueous electrolyte, the positive electrode active material is lithium-containing transition metal oxide, while the negative electrode material is a silicon atom containing compound to/from which lithium can be doped/undoped. A negative electrode body used in this battery is formed, when the silicon-containing compound is dispersed and kneaded in the presence of water and applied to a collector so as to be dried. In this case, kneading process, in which a water dispersion substance of the silicon atom containing compound is kneaded at a solid matter content rate of 50-80%, is included desirably.

---

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2000-11997  
(P2000-11997A)

(43) 公開日 平成12年1月14日 (2000.1.14)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テームト* (参考)
H 0 1 M 4/02		H 0 1 M 4/02	D 5 H 0 0 3
4/04		4/04	A 5 H 0 1 4
4/58		4/58	5 H 0 2 9
4/62		4/62	Z
10/40		10/40	Z
審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 14 頁)			

(21) 出願番号 特願平10-173378

(22) 出願日 平成10年6月19日 (1998. 6. 19)

(71) 出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社  
神奈川県南足柄市中沼210番地

(72) 発明者 鈴木 龍太

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真  
フイルム株式会社内

(74) 代理人 100073874

弁理士 萩野 平 (外4名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 非水二次電池とその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 リチウム二次電池のエネルギー量を高め、かつ  
サイクル寿命を高める。

【解決手段】 正極活物質、負極材料、非水電解質からなる  
非水二次電池に於いて、該正極活物質がリチウム含有  
遷移金属酸化物であり、該負極材料がリチウムの挿入放  
出可能なケイ素原子を含む化合物であり、該ケイ素原子  
を含む化合物が水の存在下で分散、混練された後、集電  
体上に塗布、乾燥されてなる負極体を使用することを特  
徴とする非水二次電池。

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 正極活物質、負極材料、非水電解質からなる非水二次電池に於いて、該正極活物質がリチウム含有遷移金属酸化物であり、該負極材料がリチウムの挿入放出可能なケイ素原子を含む化合物であり、該ケイ素原子を含む化合物が水の存在下で分散、混練された後、集電体上に塗布、乾燥されてなる負極体を使用することを特徴とする非水二次電池。

【請求項2】 該負極体が組成の異なる複数層から形成されることを特徴とする請求項1に記載の非水二次電池。

【請求項3】 該負極体の複数層のうち、集電体に接触する層の結着剤含有率が、負極体の表面に位置する層より高いことを特徴とする請求項1または2に記載の非水二次電池。

【請求項4】 該ケイ素原子を含む化合物が、フッ素原子を有する結着剤とともに水に分散されていることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の非水二次電池。

【請求項5】 該ケイ素原子を含む化合物が、乾燥後ゴム弾性を示す結着剤とともに水に分散されていることを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載の非水二次電池。

【請求項6】 該ケイ素原子を含む化合物の水分散物が、固形分含率50%以上、80%以下の状態で混練される工程を経たことを特徴とする請求項1～5のいずれかに記載の非水二次電池。

【請求項7】 請求項1～6に記載の非水二次電池の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、非水二次電池、特に高容量でサイクル寿命が長いリチウム二次電池に関する。

## 【0002】

【従来の技術】 リチウム金属を含まない負極材料とリチウムを含有する正極活物質を用いるリチウム二次電池では、まず、正極活物質に含まれるリチウムを負極材料に挿入して負極材料の活性を上げる。これが充電反応であり、その逆の負極材料からリチウムイオンを正極活物質へ挿入させる反応が放電反応である。このタイプのリチウム電池負極材料として、カーボンが用いられている。カーボン(C<sub>6</sub>Li)の理論容量は372mAh/gであり、さらなる高容量負極材料が望まれている。リチウムと金属間化合物を形成するケイ素の理論容量は4000mAh/gをこえ、カーボンのそれより大きいことはよく知られている。例えば、特開平5-74463では、単結晶のケイ素を開示しており、特開平7-29602では、非晶質ケイ素を開示している。また、ケイ素を含んだ合金では、Li-Al合金にケイ素を含む例

2

が、特開昭63-66369(ケイ素が19重量%)、同63-174275(ケイ素が0.05~1.0重量%)、同63-285865(ケイ素が1~5重量%)に開示されている。ただし、これらの合金特許出願はいずれもリチウムを主体としているため、正極活物質にはリチウムを含有しない化合物が用いられていた。また、特開平4-109562では、ケイ素が0.05~1.0重量%の合金が開示されている。特開昭62-226563では、リチウムと合金可能な金属と黒鉛粉末を混合する方法が開示されている。しかし、いずれもサイクル寿命が劣り、実用されるには至っていない。ケイ素のサイクル寿命が劣る理由として、その電子伝導性が低いこと、リチウム挿入により体積が膨張し、粒子が微粉化されることが推測されている。

## 【0003】

【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、リチウム二次電池のエネルギー量を高め、かつサイクル寿命を高めることにある。

## 【0004】

【課題を解決しようとする手段】 本発明の課題は、正極活物質、負極材料、非水電解質からなる非水二次電池に於いて、該正極活物質がリチウム含有遷移金属酸化物であり、該負極材料がリチウムの挿入放出可能なケイ素原子を含む化合物であり、該ケイ素原子を含む化合物が水の存在下で分散、混練された後、集電体上に塗布、乾燥されてなる負極体を使用することを特徴とする非水二次電池により解決できた。

## 【0005】

【発明の実施の形態】 以下に本発明の態様について説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

(1) 正極活物質、負極材料、非水電解質からなる非水二次電池に於いて、該正極活物質がリチウム含有遷移金属酸化物であり、該負極材料がリチウムの挿入放出可能なケイ素原子を含む化合物であり、該ケイ素原子を含む化合物が水の存在下で分散、混練された後、集電体上に塗布、乾燥されてなる負極体を使用することを特徴とする非水二次電池。

(2) 該負極体が組成の異なる複数層から形成されることを特徴とする項1に記載の非水二次電池。

(3) 該負極体の複数層のうち、集電体に接触する層の結着剤含有率が、負極体の表面に位置する層より高いことを特徴とする項1、2に記載の非水二次電池。

(4) 該ケイ素原子を含む化合物が、フッ素原子を有する結着剤とともに水に分散されていることを特徴とする項1～3のいずれかに記載の非水二次電池。

(5) 該ケイ素原子を含む化合物が、乾燥後ゴム弾性を示す結着剤とともに水に分散されていることを特徴とする項1～4のいずれかに記載の非水二次電池。

(6) 該ケイ素原子を含む化合物の水分散物が、固形分含率50%以上、80%以下の状態で混練される工程を

50

3

経たことを特徴とする項1～5のいずれかに記載の非水二次電池。

(7) 項(1)～(6)に記載のケイ素原子を含む化合物の平均粒子サイズが0.01～90 $\mu$ mである非水二次電池。

(8) 項(1)～(6)に記載のケイ素原子を含むケイ素の合金である非水二次電池。

(9) 項(8)に記載のケイ素合金の、ケイ素以外の元素の少なくとも1種がアルカリ土類金属、遷移金属、半金属である非水二次電池。

(10) 項(8)または(9)に記載のケイ素以外の元素の少なくとも1種がGe、Be、Ag、Al、Au、Cd、Ga、In、Sb、Sn、Znである非水二次電池。

(11) 項(8)～(10)に記載のケイ素に対するケイ素以外の元素の重量比率が5～90%である非水二次電池。

(12) 項(1)～(6)に記載のケイ素原子を含む化合物が、金属ケイ化物から金属を除去したケイ素である非水二次電池。

(13) 項(12)に記載の金属ケイ化物がリチウムケイ化物である非水二次電池。

(14) 項(13)に記載のリチウムケイ化物のリチウム含量が、ケイ素に対して、100～420原子%である非水二次電池。

(15) 項(1)～(6)に記載のケイ素化合物がリチウムと反応しないセラミックと付着しているケイ素化合物である非水二次電池。

(16) 項(1)～(6)に記載のケイ素原子を含む化合物が、少なくとも金属で被覆されている非水二次電池。

(17) 項(1)～(6)に記載のケイ素原子を含む化合物が、あらかじめ熱可塑性樹脂で被覆されている非水二次電池。

(18) 項(1)～(6)に記載のケイ素原子を含む化合物と、炭素とが共存し、該炭素がケイ素化合物に対して重量比で5～500%である負極を用いる非水二次電池。

(19) 項(1)～(18)に記載の正極活物質は $Li_yM_xO_z$  (MはCo、Ni、Fe、Mnの少なくとも1種、 $y=0\sim1.2$ )を含む材料、または $Li_zN_zO_4$  (Nは少なくともMnを含む、 $z=0\sim2$ )で表されるスピネル構造を有する材料の少なくとも1種を用いた非水二次電池。

(20) 項(1)～(20)に記載の材料を用いた非水二次電池の製造方法。

【0006】本発明で用いられる正極(あるいは負極)は、正極合剤(あるいは負極合剤)を集電体上に塗設、成形して作ることができる。正極合剤(あるいは負極合剤)には、正極活物質(あるいは負極材料)の他、導電剤、結着剤、分散剤、フィラー、イオン導電剤、圧力増

4

強剤や各種添加剤を含むことができる。これらの電極は、円盤状、板状であってもよいが、柔軟性のあるシート状であることが好ましい。

【0007】以下に本発明の構成および材料について詳述する。本発明の負極材料で用いられるリチウムの挿入放出できるケイ素原子を含む化合物は、ケイ素単体、ケイ素合金、ケイ化物を意味する。ケイ素単体としては、単結晶、多結晶、非晶質のいずれも使用することができる。単体の純度は85重量%以上が好ましく、特に、95重量%以上が好ましい。さらに、99重量%以上が特に好ましい。その平均粒子サイズは0.01～100 $\mu$ mが好ましく、0.02～90 $\mu$ mがより好ましい。特に、0.05～3 $\mu$ mが好ましい。

【0008】ケイ素合金は、リチウムを挿入放出した際に生じるケイ素の膨張収縮による微粉化を抑制したり、ケイ素の伝導性の低さを改良するので有効であると考えられる。合金としては、アルカリ土類金属、遷移金属あるいは半金属との合金が好ましい。特に、固溶性合金や共融性合金が好ましい。固溶性合金は固溶体を形成する合金をいう。例えばGeの合金が固溶性合金である。共融性合金とは、ケイ素とどんな割合でも共融するが、冷却して得られる固体はケイ素と金属の混合体である合金を言う。Be、Ag、Al、Au、Cd、Ga、In、Sb、Sn、Znが共融性合金を形成する。これらの中では、Ge、Be、Ag、Al、Au、Cd、Ga、In、Sb、Sn、Znの合金が更に好ましい。またこれらの2種以上の合金も好ましい。とくに、Ge、Ag、Al、Cd、In、Sb、Sn、Znを含む合金が好ましい。これらの合金の混合比率は、ケイ素に対して5～70重量%が好ましい。とくに、10～60重量%が好ましい。この場合、電気伝導性が向上するが電池性能、とくに、放電容量、ハイレート特性、サイクル寿命の点で、比伝導度が合金前のケイ素またはケイ素化合物の比伝導度の10倍以上になることが好ましい。合金の平均粒子サイズは0.01～40 $\mu$ mが好ましい。特に、0.03～5 $\mu$ mが好ましい。

【0009】ケイ化物は、ケイ素と金属の化合物を言う。ケイ化物としては、 $CaSi$ 、 $CaSi_2$ 、 $Mg_zSi$ 、 $BaSi_2$ 、 $SrSi_2$ 、 $Cu_5Si$ 、 $FeSi$ 、 $FeSi_2$ 、 $CoSi_2$ 、 $Ni_2Si$ 、 $NiSi_2$ 、 $MnSi$ 、 $MnSi_2$ 、 $MoSi_2$ 、 $CrSi_2$ 、 $TiSi_2$ 、 $Ti_5Si_3$ 、 $Cr_3Si$ 、 $NbSi_2$ 、 $NdSi_2$ 、 $CeSi_2$ 、 $SmSi_2$ 、 $DySi_2$ 、 $ZrSi_2$ 、 $WSi_2$ 、 $W_5Si_3$ 、 $TaSi_2$ 、 $Ta_5Si_3$ 、 $TmSi_2$ 、 $TbSi_2$ 、 $YbSi_2$ 、 $YSi_2$ 、 $YSi_2$ 、 $ErSi$ 、 $ErSi_2$ 、 $GdSi_2$ 、 $PtSi$ 、 $V_3Si$ 、 $VSiz$ 、 $HfSi_2$ 、 $PdSi$ 、 $PrSi_2$ 、 $HoSi_2$ 、 $EuSi_2$ 、 $LaSi$ 、 $RuSi$ 、 $ReSi$ 、 $RhSi$ 等が用いられる。

【0010】該ケイ素化合物として、金属ケイ化物から

金属を除去したケイ素を用いることができる。このケイ素の形状としては、 $1\mu\text{m}$ 以下の微粒子で多孔性のものや、微小粒子が凝集して多孔性の二次粒子を形成したものをあげることができる。このケイ素を用いるとサイクル寿命が改良される理由としては、微粉化されにくいと考えられる。該金属ケイ化物の金属はアルカリ金属、アルカリ土類金属であることが好ましい。なかでも、Li、Ca、Mgであることが好ましい。とくに、Liが好ましい。該リチウムケイ化物のリチウム含量は、ケイ素に対して、100~420モル%が好ましい。特に、200~420が好ましい。アルカリ金属やアルカリ土類金属のケイ化物からアルカリ金属やアルカリ土類金属を除去する方法は、アルカリ金属やアルカリ土類金属と反応し、かつ、反応生成物が溶解させる溶媒で処理させることが好ましい。溶媒としては、水、アルコール類が好ましい。とくに、脱気し、かつ、脱水したアルコール類が好ましい。アルコール類としては、メチルアルコール、エチルアルコール、1-プロピルアルコール、2-プロピルアルコール、1-ブチルアルコール、2-ブチルアルコール、t-ブチルアルコール、1-ペンチルアルコール、2-ペンチルアルコール、3-ペンチルアルコールが好ましい。とくに、1-プロピルアルコール、2-プロピルアルコール、1-ブチルアルコール、2-ブチルアルコール、t-ブチルアルコールが好ましい。CaやMgの除去は、水が好ましい。中性付近に保つようなpH緩衝剤を用いると更に好ましい。

【0011】ケイ素化合物に付着させるセラミックはケイ素の微粉化の抑制に有効であると考えられる。セラミックとしては、リチウムと原則的に反応しない化合物が好ましい。とくに、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{SiC}$ 、 $\text{Si}_3\text{N}_4$ が好ましい。ケイ素とセラミックを付着させる方法としては、混合、加熱、蒸着、CVDが用いられるが、とくに、混合と加熱の併用が好ましい。とくに、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ や $\text{SiO}_2$ ゾルとケイ素を分散混合させた後、加熱し、固溶した固まりを粉砕してケイ素と $\text{Al}_2\text{O}_3$ や $\text{SiO}_2$ の付着物を得ることができる。この場合、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ や $\text{SiO}_2$ の付着物とは、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ や $\text{SiO}_2$ 等の表面がケイ素粉末に覆われていたり、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ や $\text{SiO}_2$ 等の固まりの内部に閉じこめられていたり、ケイ素の表面がそれらが覆われていたりする状態を言う。混合分散は、機械的攪拌、超音波、混練により達成できる。加熱は不活性ガス中で300℃~1300℃の範囲で行うことが好ましいが、とくに500℃~1200℃が好ましい。不活性ガスはアルゴン、窒素、水素が上げられる。これらの混合ガスも用いられる。粉砕法はボールミル、撹動ミル、遊星ボールミル、ジェットミルなどよく知られた方法が用いられる。この粉砕も不活性ガス中で行われることが好ましい。ケイ素に対するセラミックスの混合比は2~50重量%の範囲が好ましいが、とくに3~40%が好ましい。ケイ素の電子顕微鏡観察から求

めた平均粒子サイズは、 $0.01\sim 40\mu\text{m}$ が好ましい。とくに、 $0.03\sim 5\mu\text{m}$ が好ましい。

【0012】本発明のケイ素化合物の金属被覆としては、電気めっき法、置換めっき法、無電解めっき法、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着、クラスターイオン蒸着法などの蒸着法、スパッタリング法、化学気相成長法(CVD法)により達成できる。とくに、無電解めっき法、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着、クラスターイオン蒸着法などの蒸着法、スパッタリング法、CVD法が好ましい。さらに、無電解めっき法がとくに好ましい。無電解めっき法は「無電解めっき 基礎と応用」電気鍍金研究会編 日刊工業新聞社刊(1994)に記載されている。その還元剤はホスフィン酸塩、ホスホン酸塩、水素化ホウ素化合物、アルデヒド類、糖類、アミン類、金属塩が好ましい。ホスフィン酸水素ナトリウム、ホスホン酸水素ナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム、ジメチルアミンボラン、ホルムアルデヒド、蔗糖、デキストリン、ヒドロキシルアミン、ヒドラジン、アスコルビン酸、塩化チタンが好ましい。めっき液の中には還元剤の他に、pH調節剤、錯形成剤を含ませることが好ましい。これらについても上記「無電解めっき 基礎と応用」に記載されている化合物が用いられる。めっき液のpHはとくに限定されないが、4~13が好ましい。液の温度は10℃~100℃が好ましいが、とくに、20℃~95℃がこのまじい。めっき浴の他に $\text{SnCl}_2$ 塩酸水溶液からなる活性化浴、 $\text{PdCl}_2$ 塩酸水溶液からなる核形成浴を用いたり、さらに濾過工程、水洗工程、粉碎工程、乾燥工程が用いられる。

【0013】また、被覆されるケイ素化合物の形態としては、粉体状、塊状、板状等のいずれもが用いられる。被覆される金属は導電性の高い金属であれば何でもよいが、とくに、Ni、Cu、Ag、Co、Fe、Cr、W、Ti、Au、Pt、Pd、Sn、Znが好ましい。とくに、Ni、Cu、Ag、Co、Fe、Cr、Au、Pt、Pd、Sn、Znが好ましく、さらに、Ni、Cu、Ag、Pd、Sn、Znがとくに好ましい。被覆される金属量はとくに限定がないが、比伝導度が、素地であるケイ素化合物の比伝導度の10倍以上になるように被覆することが好ましい。

【0014】本発明で用いられるケイ素化合物を熱可塑性樹脂で被覆することが好ましい。熱可塑性樹脂は含フッ素高分子化合物、イミド系高分子、ビニル系高分子、アクリレート系高分子、エステル系高分子、ポリアクリロニトリルなどが用いられる。とくに、熱可塑性樹脂は電解液に膨潤しにくい樹脂が好ましい。具体例としては、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸Na、ポリビニルフェノール、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド、ポリヒドロキシ(メタ)アクリレート、スチレン-マレイン酸共重合体等の水溶性ポリマー、ポリビニルク

ロリド、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体、ビニリデンフロライド-テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-プロピレン-ジエンターポリマー (EPDM)、スルホン化EPDM、ポリビニルアセタール樹脂、メチルメタクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート等の(メタ)アクリル酸エステルを含有する(メタ)アクリル酸エステル共重合体、

(メタ)アクリル酸エステル-アクリロニトリル共重合体、ビニルアセテート等のビニルエステルを含有するポリビニルエステル共重合体、スチレン-ブタジエン共重合体、アクリロニトリル-ブタジエン共重合体、ポリブタジエン、ネオプレンゴム、フッ素ゴム、ポリエチレンオキシド、ポリエステルポリウレタン樹脂、ポリエーテルポリウレタン樹脂、ポリカーボネートポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂等のエマルジョン(ラテックス)あるいはサスペンションを挙げることが出来る。特にポリアクリル酸エステル系のラテックス、カルボキシメチルセルロース、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデンが挙げられる。これらの化合物は単独または混合して用いることが出来る。とくに、含フッ素高分子化合物が好ましい。なかでもポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデンが好ましい。あらかじめ被覆する方法としては、熱可塑性樹脂を溶剤に溶解させておき、その溶液にケイ素化合物を混合、混練する。その溶液を乾燥し、得られた固形物を粉砕する方法が好ましい。ケイ素化合物に対する熱可塑性樹脂の使用量としては、2~30重量%が好ましい。とくに、3~20重量%が好ましい。被覆率は5~100%が好ましいが、とくに、5~90%が好ましい。被覆された粒子の平均サイズは、0.01 $\mu$ m~40 $\mu$ mが好ましい。とくに、0.03~5 $\mu$ mが好ましい。

【0015】本発明では、ケイ素化合物と炭素質化合物を混合して用いることが好ましい。炭素質材料は導電剤や負極材料で用いられる材料が用いられる。炭素質材料としては、難黒鉛化炭素材料と黒鉛系炭素材料を挙げることができる。具体的には、特開昭62-122066号、特開平2-66856号、同3-245473号等の各公報に記載される面間隔や密度、結晶子の大きさの炭素材料、特開平5-290844号公報に記載の天然黒鉛と人造黒鉛の混合物、特開昭63-24555号、同63-13282号、同63-58763号、特開平6-212617号公報に記載の気相成長炭素材料、特開平5-182664号公報に記載の難黒鉛化炭素を2400℃を超える温度で加熱焼成された材料であり、かつ複数の002面に相当するX線回折のピークを持つ材料、特開平5-307957号、同5-307958号、同7-85862号、同8-315820号公報に

記載のピッチ焼成により合成されたメソフェース炭素材料、特開平6-84516号公報に記載の被覆層を有する黒鉛、さらには、各種の粒状体、微小球体、平板状体、微小繊維、ウィスカーの形状の炭素材料、フェノール樹脂、アクリロニトリル樹脂、フルフリルアルコール樹脂の焼成体、水素原子を含むポリアセン材料などの炭素材料等を挙げることができる。さらに、導電剤としての具体例としては、鱗状黒鉛、鱗片状黒鉛、土状黒鉛等の天然黒鉛、石油コークス、石炭コークス、セルロース類、糖類、メソフェーズピッチ等の高温焼成体、気相成長黒鉛等の人工黒鉛等のグラファイト類、アセチレンブラック、ファーネスブラック、ケッチェンブラック、チャンネルブラック、ランプブラック、サーマルブラック等のカーボンブラック類、アスファルトピッチ、コールタール、活性炭、メソフェーズピッチ、ポリアセン等の炭素材料が好ましい。これらは単独で用いても良い、混合物として用いても良い。

【0016】とくに、特開平5-182664号公報に記載の炭素材料や各種の粒状体、微小球体、平板状体、繊維、ウィスカーの形状の炭素材料、また、メソフェーズピッチ、フェノール樹脂、アクリロニトリル樹脂の焼成体、さらに、水素原子を含むポリアセン材料が好ましい。なかでも、鱗片状天然黒鉛が合剤膜を強固にさせるため好ましい。混合比は、ケイ素化合物に対して、5~1900重量%が好ましい。とくに、20~500重量%が好ましい。さらに、30~400重量%が好ましい。

【0017】導電剤としては、炭素の他金属を用いることができる。Ni、Cu、Ag、Feが好ましい。

【0018】ケイ素化合物負極材料の充放電範囲としては、挿入放出できるリチウムとケイ素原子の比を $Li_xSi$ で表すとき、 $x=0\sim4$ 、2が好ましい。ケイ素のサイクル寿命改良を鋭意検討した結果、 $x=0\sim3$ 、7の範囲に留めるとサイクル寿命が大きく改良することを見いだした。充電電位では、リチウム金属対極に対して、 $x=4$ 、2では、過電圧を含めて、0.0Vであるのに対し、 $x=3$ 、7では、約0.05Vであった。このとき、放電曲線の形状は変化し、0.0V充電折り返しでは0.5V(対リチウム金属)付近に平坦な放電曲線が得られるのに対し、0.05V以上、とくに0.08V以上( $x=3$ 、6)では、約0.4Vに平均電圧をもつなだらかな曲線が得られる。即ち、充電終始電圧を上げた方が放電電位が下がるという特異的な現象を見いだし、かつ、充放電反応の可逆性もあがった現象を見いだしたことを示している。

【0019】ケイ素化合物の高容量を維持しつつ、サイクル寿命を改良する効果を持つ方法を個々に記述してきたが、さらに好ましい態様は、上記方法の組み合わせによりさらに高い改良効果を得ることを見いだした。

【0020】本発明では、負極材料として、本発明のケ

イ素化合物の他炭素質材料、酸化物材料、窒化物材料、硫化物材料、リチウム金属、リチウム合金などリチウムを挿入放出できる化合物と組み合わせることができる。

【0021】本発明で用いられる正極材料はリチウム含有遷移金属酸化物である。好ましくはTi、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Mo、Wから選ばれる少なくとも1種の遷移金属元素とリチウムとを主として含有する酸化物であって、リチウムと遷移金属のモル比が0.3乃至2.2の化合物である。より好ましくは、V、Cr、Mn、Fe、Co、Niから選ばれる少なくとも1種の遷移金属元素とリチウムとを主として含有する酸化物であって、リチウムと遷移金属のモル比が0.3乃至2.2の化合物である。なお主として存在する遷移金属に対し30モルパーセント未満の範囲でAl、Ga、In、Ge、Sn、Pb、Sb、Bi、Si、P、Bなどを含有していても良い。上記の正極活物質の中で、一般式 $\text{Li}_x\text{MO}_z$  (MはCo、Ni、Fe、Mnの少なくとも1種、 $x=0\sim1.2$ )、または $\text{Li}_y\text{N}_z\text{O}_4$  (Nは少なくともMnを含む。 $y=0\sim2$ )で表されるスピネル構造を有する材料の少なくとも1種を用いることが好ましい。

【0022】さらに、正極活物質は $\text{Li}_y\text{M}_a\text{D}_{1-a}\text{O}_z$  (MはCo、Ni、Fe、Mnの少なくとも1種、DはCo、Ni、Fe、Mn、Al、Zn、Cu、Mo、Ag、W、Ga、In、Sn、Pb、Sb、Sr、B、Pの中のM以外の少なくとも1種、 $y=0\sim1.2$ 、 $a=0.5\sim1$ )を含む材料、または $\text{Li}_z(\text{NbE}_{1-b})_2\text{O}_4$  (NはMn、EはCo、Ni、Fe、Mn、Al、Zn、Cu、Mo、Ag、W、Ga、In、Sn、Pb、Sb、Sr、B、Pの少なくとも1種、 $b=1\sim0.2$ 、 $z=0\sim2$ )で表されるスピネル構造を有する材料の少なくとも1種を用いることが特に好ましい。

【0023】具体的には、 $\text{Li}_x\text{CoO}_z$ 、 $\text{Li}_x\text{NiO}_z$ 、 $\text{Li}_x\text{MnO}_z$ 、 $\text{Li}_x\text{Co}_a\text{Ni}_{1-a}\text{O}_z$ 、 $\text{Li}_x\text{Co}_b\text{V}_{1-b}\text{O}_z$ 、 $\text{Li}_x\text{Co}_b\text{Fe}_{1-b}\text{O}_z$ 、 $\text{Li}_x\text{Mn}_z\text{O}_4$ 、 $\text{Li}_x\text{Mn}_a\text{Co}_{z-a}\text{O}_4$ 、 $\text{Li}_x\text{Mn}_a\text{Ni}_{z-a}\text{O}_4$ 、 $\text{Li}_x\text{Mn}_a\text{V}_{z-a}\text{O}_4$ 、 $\text{Li}_x\text{Mn}_a\text{Fe}_{z-a}\text{O}_4$  (ここで $x=0.02\sim1.2$ 、 $a=0.1\sim0.9$ 、 $b=0.8\sim0.98$ 、 $c=1.6\sim1.96$ 、 $z=2.01\sim2.3$ )があげられる。最も好ましいリチウム含有遷移金属酸化物としては、 $\text{Li}_x\text{CoO}_z$ 、 $\text{Li}_x\text{NiO}_z$ 、 $\text{Li}_x\text{MnO}_z$ 、 $\text{Li}_x\text{Co}_a\text{Ni}_{1-a}\text{O}_z$ 、 $\text{Li}_x\text{Mn}_z\text{O}_4$ 、 $\text{Li}_x\text{Co}_b\text{V}_{1-b}\text{O}_z$  ( $x=0.02\sim1.2$ 、 $a=0.1\sim0.9$ 、 $b=0.9\sim0.98$ 、 $z=2.01\sim2.3$ )があげられる。なおxの値は充放電開始前の値であり、充放電により増減する。

【0024】本発明で用いる正極活物質は、リチウム化合物と遷移金属化合物を混合、焼成する方法や溶液反応により合成することができるが、特に焼成法が好ましい。焼成の為の詳細は、特開平6-60、867号の段

落35、特開平7-14、579号等に記載されており、これらの方法を用いることができる。焼成によって得られた正極活物質は水、酸性水溶液、アルカリ性水溶液、有機溶剤にて洗浄した後使用してもよい。更に、遷移金属酸化物に化学的にリチウムイオンを挿入する方法としては、リチウム金属、リチウム合金やブチルリチウムと遷移金属酸化物と反応させることにより合成する方法であっても良い。

【0025】本発明で用いる正極活物質の平均粒子サイズは特に限定されないが、0.1~50 $\mu\text{m}$ が好ましい。0.5~30 $\mu\text{m}$ の粒子の体積が95%以上であることが好ましい。粒径3 $\mu\text{m}$ 以下の粒子群の占める体積が全体積の18%以下であり、かつ15 $\mu\text{m}$ 以上25 $\mu\text{m}$ 以下の粒子群の占める体積が、全体積の18%以下であることが更に好ましい。比表面積としては特に限定されないが、BET法で0.01~50 $\text{m}^2/\text{g}$ が好ましく、特に0.2 $\text{m}^2/\text{g}\sim1\text{m}^2/\text{g}$ が好ましい。また正極活物質5gを蒸留水100mlに溶かした時の上澄み液のpHとしては7以上12以下が好ましい。

【0026】本発明の正極活物質を焼成によって得る場合、焼成温度としては500~1500 $^{\circ}\text{C}$ であることが好ましく、さらに好ましくは700~1200 $^{\circ}\text{C}$ であり、特に好ましくは750~1000 $^{\circ}\text{C}$ である。焼成時間としては4~30時間が好ましく、さらに好ましくは6~20時間であり、特に好ましくは6~15時間である。

【0027】本発明の合剤に使用される導電剤は、構成された電池において化学変化を起こさない電子伝導性材料であれば何でもよい。具体例としては、鱗状黒鉛、鱗片状黒鉛、土状黒鉛等の天然黒鉛、石油コークス、石炭コークス、セルロース類、糖類、メソフェーズピッチ等の高温焼成体、気相成長黒鉛等の人工黒鉛等のグラファイト類、アセチレンブラック、ファーネスブラック、ケッチェンブラック、チャンネルブラック、ランプブラック、サーマルブラック等のカーボンブラック類、アスファルトピッチ、コールタール、活性炭、メソフェーズピッチ、ポリアセン等の炭素材料、金属繊維等の導電性繊維類、銅、ニッケル、アルミニウム、銀等の金属粉類、酸化亜鉛、チタン酸カリウム等の導電性ウィスカー類、酸化チタン等の導電性金属酸化物等を挙げる事ができる。黒鉛では、アスペクト比が5以上の平板状のものをを用いると好ましい。これらの中では、グラファイトやカーボンブラックが好ましく、粒子の大きさは、0.01 $\mu\text{m}$ 以上、20 $\mu\text{m}$ 以下が好ましく、0.02 $\mu\text{m}$ 以上、10 $\mu\text{m}$ 以下の粒子がより好ましい。これらは単独で用いても良いし、2種以上を併用してもよい。併用する場合は、アセチレンブラック等のカーボンブラック類と、1~15 $\mu\text{m}$ の黒鉛粒子を併用すると好ましい。導電剤の合剤層への添加量は、負極材料または正極材料に対し1~50重量%であることが好ましく、特に2~3

## 11

0重量%であることが好ましい。カーボンブラックやグラファイトでは、3〜20重量%であることが特に好ましい。

【0028】本発明では電極合剤を保持するために結着剤を用いる。フッ素原子を有する結着剤の例としては、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体、ビニリデンフロライド-テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体、フッ素ゴム等が挙げられる。ゴム弾性を有するポリマーとしては例えばスチレン、 $\alpha$ -メチルスチレン、クロロスチレン、アクリルアミド、ビニルベンジルアルコール、スチレンスルフィン酸塩、スチレンスルホン酸塩、ジビニルベンゼン、エチレングリコールメタクリレート、イソプロピレングリコールジメタクリレート、テトラメチレングリコールジメタクリレート、ブチル(メタ)アクリレート、ペンチルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、ヘプチルメタクリレート、オクチルメタクリレート、ノニルメタクリレート、デシルメタクリレート、プロピルアクリレート、ペンチルアクリレート、ヘキシルアクリレート、ヘプチルアクリレート、オクチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、ノニルアクリレート、デシルアクリレート、ラウリルアクリレート、アクリロニトリル、酸成分を有するビニルモノマー(アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸)などの1成分以上の共重合体を選ぶことができ、具体的にはポリビニルクロリド、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-プロピレン-ジエンターポリマー(EPPDM)、スルホン化EPPDM、ポリビニルアセタール樹脂、メチルメタアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート等の(メタ)アクリル酸エステルを含有する(メタ)アクリル酸エステル共重合体、(メタ)アクリル酸エステル-アクリロニトリル共重合体、ビニルアセタート等のビニルエステルを含有するポリビニルエステル共重合体、スチレン-ブタジエン共重合体、アクリロニトリル-ブタジエン共重合体、ポリブタジエン、ネオプレンゴム、ポリエチレンオキシド、ポリエステルポリウレタン樹脂、ポリエーテルポリウレタン樹脂、ポリカーボネートポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂等が挙げられる。この他、でんぷん、カルボキシメチルセルロース、セルロース、ジアセチルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、アルギン酸Na、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸Na、ポリビニルフェノール、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルアルコール、ポリビニルクロリド、ポリアクリルアミド、ポリヒドロキシ(メタ)アクリレート、スチレン-マレイン酸共重合体等の水溶性ポリマーを共用することも好ましい。これらはエマルジョン(ラテックス)あるいはサスペンションとして用いることが好ましい。特にポリアクリル酸エステル

## 12

系のラテックス、カルボキシメチルセルロース、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデンが挙げられる。これらの結着剤は、微小粉末を水に分散したものをを用いるのが好ましく、分散液中の粒子の平均サイズが0.01〜5 $\mu$ mのものをを用いるのがより好ましく、0.05〜1 $\mu$ mのものをを用いるのが特に好ましい。これらの結着剤は単独または混合して用いることが出来る。結着剤の添加量が少ないと電極合剤の保持力・凝集力が弱い。多すぎると電極体積が増加し電極単位体積あるいは単位重量あたりの容量が減少する。このような理由で結着剤の添加量は1〜30重量%が好ましく、特に2〜10重量%が好ましい。

【0029】充填剤は、構成された電池において、化学変化を起こさない繊維状材料であれば何でも用いることができる。通常、ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系ポリマー、ガラス、炭素などの繊維が用いられる。フィラーの添加量は特に限定されないが、0〜30重量%が好ましい。イオン導電剤は、無機及び有機の固体電解質として知られている物を用いることができ、詳細は電解液の項に記載されている。圧力増強剤は、電池の内圧を上げる化合物であり、炭酸リチウム等の炭酸塩が代表例である。

【0030】本発明で使用できる集電体は正極はアルミニウム、ステンレス鋼、ニッケル、チタン、またはこれらの合金であり、負極は銅、ステンレス鋼、ニッケル、チタン、またはこれらの合金である。集電体の形態は箔、エキスパンドメタル、パンチングメタル、もしくは金網である。特に、正極にはアルミニウム箔、負極には銅箔が好ましい。

【0031】箔の厚みとしては7 $\mu$ m〜100 $\mu$ mが好ましく、さらに好ましくは7 $\mu$ m〜50 $\mu$ mであり、特に好ましくは7 $\mu$ m〜20 $\mu$ mである。エキスパンドメタル、パンチングメタル、金網の厚みとしては7 $\mu$ m〜200 $\mu$ mが好ましく、さらに好ましくは7 $\mu$ m〜150 $\mu$ mであり、特に好ましくは7 $\mu$ m〜100 $\mu$ mである。集電体の純度としては98%以上が好ましく、さらに好ましくは99%以上であり、特に好ましくは99.3%以上である。集電体の表面は酸、アルカリ、有機溶剤などにより洗浄してもよい。

【0032】集電体は、厚さを薄くするため、プラスチックの両面上に金属層を形成したものがさらに好ましい。プラスチックは、延伸性及び耐熱性に優れたものが好ましく、例えばポリエチレンテレフタレートである。金属だけでは、弾性がほとんどないので、外力に弱い。プラスチック上に金属層を形成すれば、衝撃に強くなる。より具体的には、集電体は、合成樹脂フィルムや紙等の基材を電子伝導性の物質で被覆した複合集電体であっても良い。基材となる合成樹脂フィルムとしては、フッ素樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリエチレ



13

ン、ポリプロピレン、ポリイミド、ポリアミド、セルロース誘電体、ポリスルホンを挙げることができる。基材を被覆する電子伝導性の物質としては、黒鉛やカーボンブラック等の炭素質材料、アルミニウム、銅、ニッケル、クロム、鉄、モリブデン、金、銀等の金属元素及びこれらの合金を挙げることができる。特に好ましい電子伝導性の物質は金属であり、アルミニウム、銅、ニッケル、ステンレス鋼である。複合集電体は、基材のシートと金属シートを張り合わせる形態であってもよいし、蒸着等により金属層を形成してもよい。

【0033】次に本発明における正負電極の構成について説明する。正負電極は集電体の両面に電極合剤を塗布した形態であることが好ましい。この場合、片面あたりの層数は1層であっても2層以上から構成されていてもよい。片面あたりの層の数が2以上である場合、正極活物質（もしくは負極材料）含有層が2層以上であってもよい。より好ましい構成は、正極活物質（もしくは負極材料）を含有する層と正極活物質（もしくは負極材料）を含有しない層から構成される場合である。正極活物質（もしくは負極材料）を含有する層を保護するための保護層、分割された正極活物質（もしくは負極材料）含有層の間にある中間層、正極活物質（もしくは負極材料）含有層と集電体との間にある下塗り層等があり、本発明においてはこれらを総称して補助層と言う。

【0034】これら補助層のうち下塗り層が特に有効であり、この下塗り層は結着剤の含有量が、その負極体表面側に接する層より高いことが好ましい。結着剤の種類としては本文中に挙げたフッ素原子を含むもの、ゴム弾性を示すもの、水溶性のものをすべて用いることができる。下塗り層の結着剤の含有率としては、1から100%が好ましく、10から100%がさらに好ましい。また、該下塗り層は導電剤を含有することができ、その導電剤としては鱗状黒鉛、鱗片状黒鉛、土状黒鉛等の天然黒鉛、石油コークス、石炭コークス、セルロース類、糖類、メソフェーズピッチ等の高温焼成体、気相成長黒鉛等の人工黒鉛等のグラファイト類、アセチレンブラック、ファーネスブラック、ケッチェンブラック、チャンネルブラック、ランプブラック、サーマルブラック等のカーボンブラック類、アスファルトピッチ、コールタール、活性炭、メソフェーズピッチ、ポリアセン等の炭素材料、金属繊維等の導電性繊維類、銅、ニッケル、アルミニウム、銀等の金属粉類、酸化亜鉛、チタン酸カリウム等の導電性ウイスキー類、酸化チタン等の導電性金属酸化物等を挙げる事ができる。

【0035】保護層は正負電極の両方または正負電極のいずれかにあることが好ましい。負極において、リチウムを電池内で負極材料に挿入する場合は負極は保護層を有する形態であることが望ましい。保護層は、少なくとも1層からなり、同種又は異種の複数層により構成され

14

ていてもよい。また、集電体の両面の合剤層の内の片面にのみ保護層を有する形態であってもよい。これらの保護層は、水不溶性の粒子と結着剤等から構成される。結着剤は、前述の電極合剤を形成する際に用いられる結着剤を用いることができる。水不溶性の粒子としては、種の導電性粒子、実質的に導電性を有さない有機及び無機の粒子を用いることができる。水不溶性粒子の水への溶解度は、100PPM以下、好ましくは不溶性のものが好ましい。保護層に含まれる粒子の割合は2.5重量%以上、9.6重量%以下が好ましく、5重量%以上、9.5重量%以下がより好ましく、10重量%以上、9.3重量%以下が特に好ましい。

【0036】水不溶性の導電性粒子としては、金属、金属酸化物、金属繊維、炭素繊維、カーボンブラックや黒鉛等の炭素粒子を挙げることができる。これらの水不導電性粒子の中で、アルカリ金属特にリチウムとの反応性が低いものが好ましく、金属粉末、炭素粒子がより好ましい。粒子を構成する元素の20℃における電気抵抗率としては、 $5 \times 10^9 \Omega \cdot m$ 以下が好ましい。

【0037】金属粉末としては、リチウムとの反応性が低い金属、即ちリチウム合金を作りにくい金属が好ましく、具体的には、銅、ニッケル、鉄、クロム、モリブデン、チタン、タングステン、タンタルが好ましい。これらの金属粉末の形は、針状、柱状、板状、塊状のいずれでもよく、最大径が0.02 $\mu m$ 以上、20 $\mu m$ 以下が好ましく、0.1 $\mu m$ 以上、10 $\mu m$ 以下がより好ましい。これらの金属粉末は、表面が過度に酸化されていないものが好ましく、酸化されているときには還元雰囲気中で熱処理することが好ましい。

【0038】炭素粒子としては、従来電極活物質が導電性でない場合に併用する導電材料として用いられる公知の炭素材料を用いることができる。具体的には電極合剤を作る際に用いられる導電剤が用いられる。

【0039】実質的に導電性を持たない水不溶性粒子としては、テフロン微粉末、SiC、窒化アルミニウム、アルミナ、ジルコニア、マグネシア、ムライト、フォーステライト、ステアタイトを挙げることができる。これらの粒子は、導電性粒子と併用してもよく、導電性粒子の0.01倍以上、10倍以下で使うと好ましい。

【0040】正（負）の電極シートは正（負）極の合剤を集電体の上に塗布、乾燥、圧縮する事により作成する事ができる。合剤の調製は正極活物質（あるいは負極材料）および導電剤を混合し、結着剤（樹脂粉体のサスペンションまたはエマルジョン状のもの）、および分散媒を加えて混練混合する。ニーダー、ミキサー、ホモジナイザー、ディゾルバー、プラネタリミキサー、ペイントシェイカー、サンドミル等の攪拌混合機、分散機で分散、混練することができる。分散媒としては水もしくは有機溶媒が用いられるが、水が好ましい。このほか、適宜充填剤、イオン導電剤、圧力増強剤等の添加剤を添加

15

しても良い。分散液のpHは負極では5~10、正極では7~12が好ましい。

【0041】塗布は種々の方法で行うことが出来るが、例えば、リバースロール法、ダイレクトロール法、ブレード法、ナイフ法、エクストルージョン法、スライド法、カーテン法、グラビア法、バー法、ディップ法及びスクイズ法を挙げることが出来る。エクストルージョンダイを用いる方法、スライドコーターを用いる方法が特に好ましい。塗布は、0.1~100m/分の速度で実施されることが好ましい。この際、合剤ペーストの液物性、乾燥性に合わせて、上記塗布方法を選定することにより、良好な塗布層の表面状態を得ることが出来る。電極層が複数の層である場合にはそれらの複数層を同時に塗布することが、均一な電極の製造、製造コスト等の観点から好ましい。その塗布層の厚み、長さや巾は、電池の大きさにより決められる。典型的な塗布層の厚みは乾燥後圧縮された状態で10~1000 $\mu$ mである。塗布後の電極シートは、熱風、真空、赤外線、遠赤外線、電子線及び低湿風の作用により乾燥、脱水される。これらの方法は単独あるいは組み合わせて用いることが出来る。乾燥温度は80~350 $^{\circ}$ Cの範囲が好ましく、特に100~260 $^{\circ}$ Cの範囲が好ましい。乾燥後の含水量は2000ppm以下が好ましく、500ppm以下がより好ましい。電極シートの圧縮は、一般に採用されているプレス方法を用いることが出来るが、特に金型プレス法やカレンダープレス法が好ましい。プレス圧は、特に限定されないが、10kg/cm<sup>2</sup>~3t/cm<sup>2</sup>が好ましい。カレンダープレス法のプレス速度は、0.1~50m/分が好ましい。プレス温度は、室温~200 $^{\circ}$ Cが好ましい。

【0042】本発明で使用するセパレータは、イオン透過度が大きく、所定の機械的強度を持ち、絶縁性の薄膜であれば良く、材質として、オレフィン系ポリマー、フッ素系ポリマー、セルロース系ポリマー、ポリイミド、ナイロン、ガラス繊維、アルミナ繊維が用いられ、形態として、不織布、織布、微孔性フィルムが用いられる。特に、材質として、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリプロピレンとポリエチレンの混合体、ポリプロピレンとテフロン混合体、ポリエチレンとテフロン混合体、微孔性フィルムであるものが好ましい。特に、孔径が0.01~1 $\mu$ m、厚みが5~50 $\mu$ mの微孔性フィルムが好ましい。これらの微孔性フィルムは単独の膜であっても、微孔の形状や密度等や材質等の性質の異なる2層以上からなる複合フィルムであっても良い。例えば、ポリエチレンフィルムとポリプロピレンフィルムを張り合わせた複合フィルムを挙げることができる。

【0043】電解液は一般に支持塩と溶媒から構成される。リチウム二次電池における支持塩はリチウム塩が主として用いられる。本発明で使用するリチウム塩とし

16

ては、例えば、LiClO<sub>4</sub>、LiBF<sub>4</sub>、LiPF<sub>6</sub>、LiCF<sub>3</sub>CO<sub>2</sub>、LiAsF<sub>6</sub>、LiSbF<sub>6</sub>、LiB<sub>10</sub>Cl<sub>10</sub>、LiOSO<sub>2</sub>C<sub>n</sub>F<sub>2n+1</sub>で表されるフルオロスルホン酸(nは6以下の正の整数)、LiN(SO<sub>2</sub>C<sub>n</sub>F<sub>2n+1</sub>)(SO<sub>2</sub>C<sub>m</sub>F<sub>2m+1</sub>)で表されるイミド塩(m、nはそれぞれ6以下の正の整数)、LiC(SO<sub>2</sub>C<sub>p</sub>F<sub>2p+1</sub>)(SO<sub>2</sub>C<sub>q</sub>F<sub>2q+1</sub>)(SO<sub>2</sub>C<sub>r</sub>F<sub>2r+1</sub>)で表されるメチド塩(p、q、rはそれぞれ6以下の正の整数)、低級脂肪族カルボン酸リチウム、LiAlCl<sub>4</sub>、LiCl、LiBr、LiI、クロロボランリチウム、四フェニルホウ酸リチウムなどのLi塩を上げることが出来る。これらの一種または二種以上を混合して使用することができる。なかでもLiBF<sub>4</sub>及び/あるいはLiPF<sub>6</sub>を溶解したものが好ましい。支持塩の濃度は、特に限定されないが、電解液1リットル当たり0.2~3モルが好ましい。

【0044】本発明で使用する溶媒としては、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ブチレンカーボネート、クロロエチレンカーボネート、炭酸トリフルオロメチルエチレン、炭酸ジフルオロメチルエチレン、炭酸モノフルオロメチルエチレン、六フッ化メチルアセテート、三フッ化メチルアセテート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、メチルエチルカーボネート、 $\gamma$ -ブチロラクトン、ギ酸メチル、酢酸メチル、1,2-ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、2-メチルテトラヒドロフラン、ジメチルスルホキシド、1,3-ジオキソラン、2,2-ビス(トリフルオロメチル)-1,3-ジオキソラン、ホルムアミド、ジメチルホルムアミド、ジオキソラン、ジオキサン、アセトニトリル、ニトロメタン、エチルモノグライム、リン酸トリエステル、ホウ酸トリエステル、トリメトキシメタン、ジオキソラン誘導体、スルホラン、3-メチルー2-オキサゾリジノン、3-アルキルシドノン(アルキル基はプロピル、イソプロピル、ブチル基等)、プロピレンカーボネート誘導体、テトラヒドロフラン誘導体、エチルエーテル、1,3-プロパンサルトンなどの非プロトン性有機溶媒を上げることができ、これらの一種または二種以上を混合して使用する。これらのなかでは、カーボネート系の溶媒が好ましく、環状カーボネートと非環状カーボネートを混合して用いるのが特に好ましい。環状カーボネートとしてはエチレンカーボネート、プロピレンカーボネートが好ましい。また、非環状カーボネートとしては、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、メチルエチルカーボネートを好ましい。本発明で使用する電解液としては、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、1,2-ジメトキシエタン、ジメチルカーボネートあるいはジエチルカーボネートを適宜混合した電解液にLiCF<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>、LiClO<sub>4</sub>、LiBF<sub>4</sub>および/またはLiPF<sub>6</sub>を含む電解液が好ましい。特にプロピレンカーボネートもしくはエチ

17

レンカーボネートの少なくとも一方とジメチルカーボネートもしくはジエチルカーボネートの少なくとも一方の混合溶媒に、 $\text{LiCF}_3\text{SO}_3$ 、 $\text{LiClO}_4$ 、もしくは $\text{LiBF}_4$ の中から選ばれた少なくとも一種の塩と $\text{LiPF}_6$ を含む電解液が好ましい。これら電解液を電池内に添加する量は特に限定されず、正極材料や負極材料の量や電池のサイズに応じて用いることができる。

【0045】また、電解液の他に次の様な固体電解質も併用することができる。固体電解質としては、無機固体電解質と有機固体電解質に分けられる。無機固体電解質には、 $\text{Li}$ の窒化物、ハロゲン化物、酸素酸塩などがよく知られている。なかでも、 $\text{Li}_3\text{N}$ 、 $\text{LiI}$ 、 $\text{Li}_3\text{N}_{12}$ 、 $\text{Li}_3\text{N}-\text{LiI}-\text{LiOH}$ 、 $\text{Li}_4\text{SiO}_4$ 、 $\text{Li}_4\text{SiO}_4-\text{LiI}-\text{LiOH}$ 、 $x\text{Li}_3\text{PO}_4-(1-x)\text{Li}_4\text{SiO}_4$ 、 $\text{Li}_2\text{SiS}_3$ 、硫化リン化合物などが有効である。

【0046】有機固体電解質では、ポリエチレンオキサイド誘導体か該誘導体を含むポリマー、ポリプロピレンオキサイド誘導体あるいは該誘導体を含むポリマー、イオン解離基を含むポリマー、イオン解離基を含むポリマーと上記非プロトン性電解液の混合物、リン酸エステルポリマー、非プロトン性極性溶媒を含有させた高分子マトリックス材料が有効である。さらに、ポリアクリロニトリルを電解液に添加する方法もある。また、無機と有機固体電解質を併用する方法も知られている。

【0047】また、放電や充放電特性を改良する目的で、他の化合物を電解質に添加しても良い。例えば、ピリジン、ピロリン、ピロール、トリフェニルアミン、フェニルカルバゾール、トリエチルフォスファイト、トリエタノールアミン、環状エーテル、エチレンジアミン、 $n$ -グライム、ヘキサリン酸トリアミド、ニトロベンゼン誘導体、硫黄、キノニンイミン染料、 $N$ -置換オキサゾリジノンと $N$ 、 $N'$ -置換イミダリジノン、エチレンジアミン、第四級アンモニウム塩、ポリエチレングリコール、ピロール、2-メトキシエタノール、 $\text{AlCl}_3$ 、導電性ポリマー電極活物質のモノマー、トリエチレンホスホリアミド、トリアルキルホスフィン、モルホリン、カルボニル基を持つアリアル化合物、12-クラウン-4のようなクラウンエーテル類、ヘキサメチルホスホリクトリアミドと4-アルキルモルホリン、二環性の三級アミン、オイル、四級ホスホニウム塩、三級スルホニウム塩などを挙げることができる。特に好ましいのはトリフェニルアミン、フェニルカルバゾールを単独もしくは組み合わせて用いた場合である。

【0048】また、電解液を不燃性にするために含ハロゲン溶媒、例えば、四塩化炭素、三弗化塩化エチレンを電解液に含ませることができる。また、高温保存に適性をもたせるために電解液に炭酸ガスを含ませることができる。

18

【0049】電解液は、水分及び遊離酸分をできるだけ含有しないことが望ましい。このため、電解液の原料は充分な脱水と精製をしたものが好ましい。また、電解液の調整は、露点がマイナス30℃以下の乾燥空気中もしくは不活性ガス中が好ましい。電解液中の水分及び遊離酸分の量は、0.1~500ppm、より好ましくは0.2~100ppmである。

【0050】電解液は、全量を1回で注入してもよいが、2回以上に分けて注入することが好ましい。2回以上に分けて注入する場合、それぞれの液は同じ組成でも、違う組成（例えば、非水溶媒あるいは非水溶媒にリチウム塩を溶解した溶液を注入した後、前記溶媒より粘度の高い非水溶媒あるいは非水溶媒にリチウム塩を溶解した溶液を注入）でも良い。また、電解液の注入時間の短縮等のために、電池缶を減圧したり、電池缶に遠心力や超音波をかけることを行ってもよい。

【0051】本発明で使用する電池缶および電池蓋は材質としてニッケルメッキを施した鉄鋼板、ステンレス鋼板（SUS304、SUS304L、SUS304N、SUS316、SUS316L、SUS430、SUS444等）、ニッケルメッキを施したステンレス鋼板（同上）、アルミニウムまたはその合金、ニッケル、チタン、銅であり、形状として、真円形筒状、楕円形筒状、正方形筒状、長方形筒状である。特に、外装缶が負極端子を兼ねる場合は、ステンレス鋼板、ニッケルメッキを施した鉄鋼板が好ましく、外装缶が正極端子を兼ねる場合は、ステンレス鋼板、アルミニウムまたはその合金が好ましい。電池缶の形状はボタン、コイン、シート、シリンダー、角などのいずれでも良い。電池缶の内圧上昇の対策として封口板に安全弁を用いることができる。この他、電池缶やガスケット等の部材に切り込みをいれる方法も利用することが出来る。この他、従来から知られている種々の安全素子（例えば、過電流防止素子として、ヒューズ、バイメタル、PTC素子等）を備えつけても良い。

【0052】本発明で使用するリード板には、電気伝導性をもつ金属（例えば、鉄、ニッケル、チタン、クロム、モリブデン、銅、アルミニウム等）やそれらの合金を用いることが出来る。電池蓋、電池缶、電極シート、リード板の溶接法は、公知の方法（例、直流又は交流の電気溶接、レーザー溶接、超音波溶接）を用いることが出来る。封口用シール剤は、アスファルト等の従来から知られている化合物や混合物を用いることが出来る。

【0053】本発明で使用するガスケットは、材質として、オレフィン系ポリマー、フッ素系ポリマー、セルロース系ポリマー、ポリイミド、ポリアミドであり、耐有機溶媒性及び低水分透過性から、オレフィン系ポリマーが好ましく、特にプロピレン主体のポリマーが好ましい。さらに、プロピレンとエチレンのブロック共重合ポリマーであることが好ましい。

19

【0054】以上のようにして組み立てられた電池は、エージング処理を施すのが好ましい。エージング処理には、前処理、活性化処理及び後処理などがあり、これにより高い充放電容量とサイクル性に優れた電池を製造することができる。前処理は、電極内のリチウムの分布を均一化するための処理で、例えば、リチウムの溶解制御、リチウムの分布を均一にするための温度制御、揺動及び／または回転処理、充放電の任意の組み合わせが行われる。活性化処理は電池本体の負極に対してリチウムを挿入させるための処理で、電池の実使用充電時のリチウム挿入量の50～120%を挿入するのが好ましい。後処理は活性化処理を十分にさせるための処理であり、電池反応を均一にするための保存処理と、判定のための充放電処理とがあり、任意に組み合わせることができる。

【0055】本発明の活性化前の好ましいエージング条件（前処理条件）は次の通りである。温度は30℃以上70℃以下が好ましく、30℃以上60℃以下がより好ましく、40℃以上60℃以下がさらに好ましい。また、開路電圧は2.5V以上3.8V以下が好ましく、2.5V以上3.5V以下がより好ましく、2.8V以上3.3V以下がさらに好ましい。エージング期間は1日以上20日以下が好ましく、1日以上15日以下が特に好ましい。活性化の充電電圧は4.0V以上が好ましく、4.05V以上4.3V以下がより好ましく、4.1V以上4.2V以下が更に好ましい。活性化後のエージング条件としては、開路電圧が3.9V以上4.3V以下が好ましく、4.0V以上4.2V以下が特に好ましく、温度は30℃以上70℃以下が好ましく、40℃以上60℃以下が特に好ましい。エージング期間は0.2日以上20日以下が好ましく、0.5日以上5日以下が特に好ましい。

【0056】本発明の電池は必要に応じて外装材で被覆される。外装材としては、熱収縮チューブ、粘着テープ、金属フィルム、紙、布、塗料、プラスチックケース等がある。また、外装の少なくとも一部に熱で変色する部分を設け、使用中の熱履歴がわかるようにしても良い。

【0057】本発明の電池は必要に応じて複数本を直列及び／または並列に組み電池パックに収納される。電池パックには正温度係数抵抗体、温度ヒューズ、ヒューズ及び／または電流遮断素子等の安全素子の他、安全回路（各電池及び／または組電池全体の電圧、温度、電流等をモニターし、必要なら電流を遮断する機能を有す回路）を設けても良い。また電池パックには、組電池全体の正極及び負極端子以外に、各電池の正極及び負極端子、組電池全体及び各電池の温度検出端子、組電池全体の電流検出端子等を外部端子として設けることもできる。また電池パックには、電圧変換回路（DC-DCコンバータ等）を内蔵しても良い。また各電池の接続は、

20

リード板を溶接することで固定しても良いし、ソケット等で容易に着脱できるように固定しても良い。さらには、電池パックに電池残存容量、充電の有無、使用回数等の表示機能を設けても良い。

【0058】本発明の電池は様々な機器に使用される。特に、ビデオムービー、モニター内蔵携帯型ビデオデッキ、モニター内蔵ムービーカメラ、デジタルカメラ、コンパクトカメラ、一眼レフカメラ、レンズ付きフィルム、ノート型パソコン、ノート型ワープロ、電子手帳、携帯電話、コードレス電話、ヒゲソリ、電動工具、電動ミキサー、自動車等に使用されることが好ましい。

【0059】

【実施例】以下に具体例をあげ、本発明をさらに詳しく説明するが、発明の主旨を越えない限り、本発明は実施例に限定されるものではない。

【0060】実施例1

負極材料として多結晶ケイ素単体（化合物-1）、冶金学的に合成した以下の合金化合物として、Si-Ag合金（化合物-2 重量比40-60）、冶金学的に合成したLi<sub>4</sub>Siからイソプロピルアルコールを用いてLiを溶出させたケイ素をアルゴンガス中で粉砕して得られたケイ素（化合物-3）、多結晶ケイ素とコロイダルシリカを混合し、1000℃で加熱して得られた固形物をアルゴンガス中で振動ミルにて粉体にしたSi-SiO<sub>2</sub>（化合物-4 重量比90-10）、Niめっきしたケイ素（化合物-5 Si:Niの重量比 20:80）、ポリフッ化ビニリデン3gをN-メチルピロリドン50gに溶かした液にケイ素を30g添加し、混合混練した後、乾燥し、自動乳鉢にて粉砕した粉体（化合物-6）を用いた。上記負極材料（化合物1～6）の平均粒子サイズはいずれも0.05～100μmの範囲の粒子を用いた。

【0061】これらの負極材料を100g、鱗片状天然黒鉛を100g、ポリフッ化ビニリデンを20g、カルボキシメチルセルロースを2g、固形分含有率が65重量%になるように水を加え、ニーダーで6時間混練した。この混練体に対し混練しながら徐々に水を加え固形分含有率が42%になるまで希釈し負極ペーストを作成した。また負極材料として化合物-1、2、4を用い、混練、希釈液を水の代わりにN-メチルピロリドンに変更する以外は上記と同様にした負極ペーストも作成した。

【0062】正極活物質LiCoO<sub>2</sub>を200gとアセチレンブラック10gとをホモジナイザーで混合し、続いて結着剤としてポリ沸化ビニリデン5gを混合し、N-メチル-2-ピロリドン 500mlを加え混練混合し、正極合剤ペーストを作成した。上記で作成した正極合剤ペーストをブレードコーターで厚さ30μmのアルミニウム箔集電体の両面に塗布、150℃乾燥後ローラープレス機で圧縮成型し所定の大きさに裁断し、帯状の

## 21

正極シートを作成した。さらにドライボックス（露点；  
-50℃以下の乾燥空気）中で遠赤外線ヒーターにて充  
分脱水乾燥し、正極シートを作成した。同様に、負極合  
剤ペーストを20μmの銅箔集電体に塗布し、上記正極  
シート作成と同様の方法で負極シートを作成した。負極  
や正極のシートの長さを一定にし、塗布量を変えて、直  
径18mm、最大高65mmの円筒形電池（表1記載の  
電池1～9）を作成し、正極活物質がリチウム金属に対  
して4.2Vになる第1サイクルの充電容量と上記負極材  
料が0.0Vになる第1サイクルの充電容量が合うよう  
にそれぞれの電極合剤の塗布量を調整した。

【0063】次に電解液は次のようにして作成した。ア  
ルゴン雰囲気、200ccの細口のポリプロピレン容器  
に65.3gの炭酸ジエチルをいれ、これに液温が30  
℃を越えないように注意しながら、22.2gの炭酸エ  
チレンを少量ずつ溶解した。次に、0.4gのLiBF<sub>4</sub>、  
12.1gのLiPF<sub>6</sub>を液温が30℃を越えない  
ように注意しながら、それぞれ順番に、上記ポリプロ  
ピレン容器に少量ずつ溶解した。得られた電解液は比重  
1.135で無色透明の液体であった。水分は18ppm  
（京都電子製 商品名MKC-210型カルフィシ  
ャー水分測定装置で測定）、遊離酸分は24ppm（ブ  
ロムチモールブルーを指示薬とし、0.1規定NaOH  
水溶液を用いて中和滴定して測定）であった。

【0064】シリンダー電池は次のようにして作成し  
た。図1に従い電池の作り方を説明する。上記で作成し  
た正極シート、微孔性ポリエチレンフィルム製セパレー  
ター、負極シートさらにセパレーターを順に積層し、こ  
れを渦巻き状に巻回した。この巻回した電極群（2）を  
負極端子を兼ねるニッケルめっきを施した鉄製の有底円  
筒型電池缶（1）に収納し、上部絶縁板（3）を更に挿  
入した。この電池缶内に電解液E-1を注入した後、正  
極端子（6）、絶縁リング、PTC素子（63）、電流  
遮断体（62）、圧力感応弁体（61）を積層したもの  
をガスケット（5）を介してかきめて円筒型電池を作成  
した。

\*

(表2)

電池 番号	負極材料 化合物	結着剤含率比 上層：下塗層	支持体	40℃サイクル寿命 (30サイクル%)
11	1	1:10	支持体1	67
12	1	1:5	支持体2	67
13	1	1:2	支持体3	67
14	1	1:1	支持体4	65
1	1	1:0	銅箔	65
15	2	1:10	支持体1	78
16	2	1:5	支持体2	77
17	2	1:2	支持体3	77
18	2	1:1	支持体4	75
2	2	1:0	銅箔	75

【0069】実施例3

## 22

\*【0065】上記の円筒形電池を1.5Aで充電する。  
この場合、充電は4.2Vまで定電流で充電し、充電開  
始から2.5時間が経過するまで4.2Vで一定に保つ  
ように充電電流を制御した。放電は0.2C電流にて  
3.0Vまで定電流で実施した。そのときの40℃にお  
いて充放電を繰り返した30サイクル目の容量維持率を  
表1に示した。

【0066】

(表1)

電池 番号	負極材料 化合物	混練溶媒	40℃サイクル寿命 (30サイクル%)
1	1	水	65
2	2	水	75
3	3	水	72
4	4	水	77
5	5	水	74
6	6	水	76
7	1	NMP	50
8	2	NMP	53
9	4	NMP	56

表中NMPはN-メチルピロリドンを指す。

【0067】実施例2

あらかじめ銅箔集電体に ポリフッ化ビニリデンのN-  
メチルピロリドン溶液を下塗り、乾燥したもの（支持体  
1）、ポリフッ化ビニリデンと鱗片状黒鉛のN-メチル  
ピロリドン混合分散液を用い、ポリフッ化ビニリデンと  
鱗片状黒鉛の混合比率を実施例1の負極ペーストの5  
倍、2倍、1倍としたペーストを下塗り、乾燥したもの  
（支持体2、3、4）を作り、この上に実施例1の負極  
ペーストを塗布した。実施例1と同様にプレス、脱水乾  
燥し負極シートを作成し、これを用いて表2の円筒型電  
池11～18を作成し、実施例1と同様に評価した。  
尚、電池1、2は比較のため、実施例1の電池を転記し  
た。

【0068】

\*50※あらかじめ銅箔集電体に ポリフッ化ビニリデンのN-

## 23

メチルピロリドン溶液を塗布、乾燥したもの（支持体1）、カルボキシメチルセルロースの水溶液を塗布、乾燥したもの（支持体5）を準備した。これらの支持体1、5、銅箔の上に実施例1の電池1で用いた負極ペーストと、電池1で用いた負極ペーストとは結着剤の種類のみが異なる表3に記載の負極ペーストを塗布した。これらのペーストは、電池1で用いた負極ペーストのポリ\*

(表3)

電池番号	負極材料化合物	負極結着剤	支持体	40℃サイクル寿命 (30サイクル%)
1	1	PVDF+CMC	銅箔	65
21	1	SBR+CMC	銅箔	66
22	1	CMCのみ	銅箔	62
23	4	PVDF+CMC	支持体1	79
24	4	SBR+CMC	支持体1	80
25	4	CMCのみ	支持体1	74
26	5	PVDF+CMC	支持体5	76
27	5	SBR+CMC	支持体5	75
28	5	CMCのみ	支持体5	69

## 【0071】実施例4

実施例1の電池1の負極ペースト作成において、ニーダ一混練の固形分含有率を65重量%から42%、50%

(表4)

電池番号	負極材料化合物	混練固形分含有率	混練溶媒	支持体	40℃サイクル寿命 (30サイクル%)
1	1	65重量%	水	銅箔	65
31	1	42重量%	水	銅箔	52
32	1	50重量%	水	銅箔	63
33	1	80重量%	水	銅箔	64
34	1	85重量%	水	銅箔	56
35	1	65重量%	水	支持体5	69
36	1	42重量%	水	支持体5	57
37	1	50重量%	水	支持体5	68
38	1	80重量%	水	支持体5	69
39	1	85重量%	水	支持体5	61

【0073】さらに負極材料と燐片状黒鉛の比率を1:99~100:0まで変えた試料でも上記実施例1~4と同様の効果が得られた。また、正極活物質LiCoO<sub>2</sub>をLiNiO<sub>2</sub>やLiMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>に変えた正極を用いても同様な効果が得られた。

## 【0074】

【発明の効果】正極活物質、負極材料、非水電解質からなる非水二次電池において、負極材料がリチウムの挿入放出可能なケイ素原子を含む化合物であり、該ケイ素原子を含む化合物が水を含む液により分散された後、集電体上に塗布、乾燥されてなる負極体を使用することにより、エネルギー量やサイクル寿命の向上した非水二次電池を得ることができた。

## 24

\*フッ化ビニリデン(PVDF)を同固形分重量のスチレン-ブタジエン共重合体ラテックス(SBR)で置き換えたものとカルボキシメチルセルロース(CMC)で置き換えたものである。塗布後実施例1と同様にプレス、脱水乾燥し負極シートを作成し、これを用いて円筒型電池21~28を作成し、実施例1と同様に評価した。

【0070】

20%、80%、85%に変更した試料を作成し、実施例1と同様に円筒型電池を作成し、評価した。

【0072】


## 【図面の簡単な説明】

【図1】実施例に使用したシリンダー電池の断面図を示したものである。

## 【符号の説明】

- 40 1 負極を兼ねる電池缶  
2 巻回電極群  
3 上部絶縁板  
4 正極リード  
5 ガスケット  
6 正極端子を兼ねる電池蓋  
61 圧力感応弁体  
62 電流遮断素子(スイッチ)  
63 PTC素子

【図1】



フロントページの続き

Fターム(参考) 5H003 AA02 AA04 BA01 BA03 BB02  
BB05 BB11 BB48 BC04 BC05  
BD03  
5H014 AA02 AA04 BB01 BB06 BB08  
CC01 CC07 EE05 EE08 EE10  
HH01  
5H029 AJ03 AJ05 AK03 AL07 AL11  
AM03 AM05 AM06 BJ02 BJ12  
BJ14 CJ02 CJ08 CJ22 DJ07  
DJ08 EJ12 HJ02